

# DARACEM<sup>®</sup> 19

ABNT NBR 11768-1:2019 – Redutor de água tipo 2 – RA2

---

## Descrição do Produto

DARACEM<sup>®</sup>19 é um aditivo superplastificante com excelente poder dispersante das partículas de cimento permitindo grande redução da relação água/cimento ou alcance de elevada fluidez.

## Principais Benefícios

Concreto fresco:

- Redução da quantidade de água de amassamento;
- Proporciona altos abatimentos sem apresentar segregação e exsudação;
- Redução e melhora do trabalho de vibração necessária para compactação do concreto;
- Concretos com DARACEM<sup>®</sup> podem ser bombeados com baixa relação água/cimento.

Concreto endurecido:

- Proporciona altas resistências à compressão inicial e final.

## Principais Aplicações

O aditivo DARACEM<sup>®</sup>19 pode ser usado com uma ampla gama de dosificações. É adequada as seguintes aplicações:

- Concreto fluido;
- Concreto de alto abatimento;
- Concreto de alta resistência e pré-moldado;
- Concreto dosado em central.

## Dosagens Recomendadas

O intervalo de dosagem do aditivo DARACEM<sup>®</sup>19 pode ser ajustado para atender diversos tipos de traços e requisitos de desempenho. As dosagens normalmente variam de 0,4 a 1,2%, com base na quantidade de ligantes totais (cimento e adições). Se as condições exigirem quantidades fora do intervalo recomendado, consulte seu representante da GCP Applied Technologies. Essas dosagens foram estimadas com base em estudos de laboratório, tais dosagens podem variar de acordo com os materiais utilizados e procedimento de mistura.

## Compatibilidade

DARACEM®19 é compatível com todos os demais aditivos GCP destinados ao uso em concreto, exceto os produtos da linha ADVA e TEC FLOW.

QUANDO UTILIZAR COMBINAÇÕES DE ADITIVOS, ESTES DEVEM SER ADICIONADOS AO CONCRETO SEPARADAMENTE.

## Embalagem

Fornecido em tambores de 200 litros, contentores de 1000 litros ou a granel. Amostras disponíveis em embalagens de 0,5, 1 e 5 litros.

## Recomendações de Armazenagem

- Tambores/Contentores: Local abrigado, ventilado e seco mantendo as embalagens originais e intactas.
- Granel: Tanque plástico totalmente vedado provido de barreira de contenção de acordo com as recomendações da GCP. Recomendado processo diário de agitação por circulação ou injeção de ar.

## Especificações e Validade

Cor Marrom escuro

Aspecto Líquido

Massa Específica 1,180 – 1,220

Validade\* 12 (doze) meses a partir da data de fabricação.

\*No caso de estocagem a granel, esta validade está condicionada as condições periódicas de limpeza e conservação do tanque.

## Instruções de Uso e Responsabilidade Legal

O aditivo DARACEM®19 deve ser adicionado sobre o concreto fresco no final do carregamento junto com a água restante do traço, não adicionar o produto sobre a mistura seca.

O aditivo DARACEM®19 quando utilizado em doses excessivas, pode causar segregação no concreto, portanto é recomendado que o usuário atente a algumas recomendações técnicas a seguir:

- Realização de ensaios prévios de laboratório e de campo para definição da dosagem recomendada de acordo com as características do traço a ser empregado. Estes ensaios prévios deverão ocorrer sempre que houver quaisquer mudanças nas matérias primas utilizada no concreto;
- Calibração e manutenção dos equipamentos medidores de aditivos de acordo com a norma ABNT NBR 7212;
- Não utilizar o aditivo DARACEM® 19 em combinações com outras marcas de aditivos sem previa consulta técnica a algum representante da GCP Applied Technologies.
- Os aditivos da linha DARACEM® devem ser adicionados diretamente no concreto após a mistura dos materiais ou no final do carregamento. Nunca deve ser adicionado sobre os materiais secos.

O aditivo DARACEM<sup>®</sup>19 poderá perder suas principais funções de desempenho caso não seja armazenado de acordo com o item “Recomendações de Armazenagem”.

Qualquer utilização do aditivo DARACEM<sup>®</sup>19 que não esteja contemplada nesta ficha técnica, deve ser consultada previamente por um representante da GCP Applied Technologies.

O usuário deve precaver-se de que as barreiras de contenção de armazenamento estejam de acordo com as recomendações da GCP Applied Technologies, para evitar inconvenientes com órgãos ambientais.

## Instruções de Segurança

Evitar contato direto com os olhos e pele. Manuseio através do uso de EPI como luvas, óculos, máscaras e avental. Em caso de ingestão procurar ajuda médica. Para maiores informações, consulte FISPQ.